

# METALCLAD®

# SpeedAlloy® QS

Cel mai rapid sistem de oprire a scurgerilor!

- Maturare ultra-rapidă
- Se poate aplica cu mistria
- Nu necesită căldură
- Durată de viață în depozit nelimitată
- 100% Solid
- Sigur și simplu de utilizat

**METALCLAD® SpeedAlloy® QS** este format din două componente, 100% solide, materiale compozite polimerice de înaltă performanță, care ajută la realizarea reparațiilor pentru toate tipurile de conducte, rezervoare și echipamente care trebuie readuse în stare de funcționare foarte repede sau în cazul în opririle totale nu sunt posibile.

**METALCLAD® SpeedAlloy® QS** are un timp de priză initial extrem de rapid, făcându-l ideal pentru a oprirea debitului și astupând în mod efficient orice scurgere activă – oferind, totodată, timpul necesar pentru a pregăti suprafetele pentru corecta aplicare a materialelor din gama standard ENECON® cum ar fi METALCLAD® SpeedAlloy® sau METALCLAD® DurAlloy® (care acoperă stratul de SpeedAlloy® QS) pentru a crea o reparație pe termen lung.



## Repară...

- Bazine colectoare
- Radiatoare și rezervoare de combustibil
- Carcase găurite și crăpate
- Suduri ...și altele



## Date tehnice

Capacitate volumică la unitate de 250 gm.	10.5 in <sup>3</sup> / 172 cc
Densitate la amestecare	0.052 lbs pe in <sup>3</sup> / 1.45 gm pe cc
Rată de acoperire la unitate 250 gm @ 0.25 in / 6 mm	42 in <sup>2</sup> / 0.027 m <sup>2</sup>
Durată de viață pe raft	Nelimitată
Volum solide	100%
Dozaj amestec	Bază Activator
La volum	1 1
La greutate	1 1

## Perioadă de actionare și maturare

Temperatură Ambientală	Timp de Acționare	Sarjă Ușoară	Mecanică totală
41°F	5°C	5 min	30 min
59°F	15°C	2 min	10 min
77°F	25°C	1 min	5 min
86°F	30°C	45 sec	3 min

## Proprietăți fizice

Proprietate	Valori tipice	Metodă de testare
Rezistență la compresiune	11,000 psi	770 kg/cm <sup>2</sup> ASTM D-695
Duritate - Shore D	80	ASTM D-2240
Adeziune Rezistență la forfecare		
Otel	2100 psi	147 kg/cm <sup>2</sup> ASTM D-1002
Aluminiu	1900 psi	133 kg/cm <sup>2</sup> ASTM D-1002
Cupru	1800 psi	126 kg/cm <sup>2</sup> ASTM D-1002
Otel inoxidabil	2000 psi	140 kg/cm <sup>2</sup> ASTM D-1002

**SpeedAlloy® QS are un timp de priză initial extrem de rapid, făcându-l ideal pentru oprirea debitului și pentru a astupa aproape orice scurgere. Totodată, SpeedAlloy® QS oferă timpul necesar pentru a pregăti corect suprafetele pentru aplicarea materialelor standard SpeedAlloy® sau DurAlloy® (peste stratul de SpeedAlloy® QS) pentru o reparatie pe termen lung.**



## Cum se folosește SpeedAlloy® QS

**Pregătirea suprafetei** - METALCLAD® SpeedAlloy® QS trebuie aplicat pe suprafete curate, uscate, ferme și bine degroșate pentru aderență maximă. Când condițiile din teren permit acest lucru, efectuați următorii pași. Cu cât este mai bine pregătită suprafăță, cu atât este mai bună aderența.

1. Îndepărtați alte materiale și murdăria de pe suprafăță și curătați suprafăță cu un solvent adecvat, care nu lasă reziduuri pe suprafăță după evaporare, cum ar fi acetona, MEK, alcool izopropilic, etc.

2. Dacă este necesar, zona se încălzește ușor pentru a îndepărta uleiul depus, apoi se curăță din nou cu solvent.

3. Degroșați suprafetele prin sablare, polizare, cu pila-disc sau alte mijloace adecvate.

**Amestecare și aplicare** - Pentru confortul dumneavoastră, Baza și Activatorul pentru METALCLAD® SpeedAlloy® QS vă sunt furnizate în cantități pre-măsurate cu precizie pentru a simplifica amestecarea unităților întregi. În cazul în care aveți nevoie de o cantitate mică de material, măsuzați 1 parte de Bază și 1 parte Activator la volum (1:1, v:v) pe o suprafăță de amestecare curată. Baza și Activatorul trebuie păstrate separate până la momentul amestecării și aplicării.

**ACESTA ESTE UN SISTEM CARE FACE PRIZĂ FOARTE RAPID. SPEEDALLOY™ QS TREBUIE AMESTECAT ȘI APICAT ÎN DECURS DE 1 MINUT.**

Cu ajutorul unei spatule, cuțit pentru cît sau alt instrument adecvat, se amestecă bine până când dispar toate dungile, rezultând o culoare și consistență uniforme. Materialul astfel obținut se aplică cât mai repede posibil (în decurs de 1 minut) pe zona care trebuie astupată sau reparată, presând bine materialul în zona care necesită reparări și ținând apăsat în locul respectiv până când scurgerea este oprită. Odată oprită scurgerea, se poate trece la realizarea unei reparări pe termen lung cu SpeedAlloy® sau DurAlloy® applicate peste SpeedAlloy® QS.

**Sănătate și siguranță** – Facem toate eforturile pentru a ne asigura că produsele ENECON® sunt cât se poate de ușor de utilizat și sigure. Trebuie respectate standardele industriale normale și practicile privind curățenia la locul de muncă și protecția personalului.

**Curățarea echipamentelor** – Curătați imediat excesul de material de pe instrumente. Folosiți acetonă, MEK, alcool izopropilic sau alte produse similare, în funcție de necesități.

**Asistență tehnică** – Echipa tehnică a ENECON® este întotdeauna disponibilă pentru a vă oferi asistență tehnică și sprijin. În cazul în care aveți nevoie de indicații în sensul dificilelor proceduri de aplicare sau pentru a primi răspunsuri simple la întrebări simple, luați legătura cu specialistul local ENECON® Fluid Flow Systems Specialist sau cu centrul tehnic de asistență al ENECON.



Toate informațiile prezentate aici se bazează pe testările realizate de-a lungul timpului în laboratoarele noastre, precum și experiența practică de pe teren și sunt considerate a fi fiabile și exacte. Nu se oferă nicio condiție sau garanție care să acopere rezultatele obținute în urma utilizării produselor noastre pentru niciun caz particular, chiar dacă scopul este dezvoltat sau nu și nu ne putem asuma răspunderea în cazul în care nu se obțin rezultatele dorite.